



Ficha Técnica

**Hule Nitrilo Industrial**  
**Propiedades:**

Propiedades	Especificaciones	Métodos ASTM
Dureza, Shore A	65° + / - 5°	D-2240
Fuerza a la tensión	600%	D-412
Elongación a la Ruptura	250%	D-412
Resistencia al desgarre	20 kg/cm	D-624
Rango de Temperatura °C	-20°C a 90°C	D-573

Tabla de resistencias

Abrasión	Aceites	Compresión	Intemperie	Impacto	Impermeabilidad a gases
Buena	Buena	Medio	Regular	Medio/Bueno	Buena

**Propiedades**

Excelente para elaborar todo tipo de empaques o bridas que contacten aceites, grasas o productos químicos diversos medianamente corrosivos.